

SCHEDA TECNICA PYRO-TECH C.S. LACQUER

Rivestimento sigillante mono-componente a base di solventi

Thortex Pyro - Tech C.S. Lacquer è una lacca trasparente ad alta prestazione, creata per l'uso in combinazione con **Thortex Pyro - Tech C.S.** per formare una barriera resistente all'umidità..

Thortex Pyro - Tech C.S. Lacquer è basato su una miscela speciale di resine combinate con solventi a limitato odore per formare un sigillante trasparente resistente all'umidità.

La **Lacca Thortex Pyro - Tech C.S.** può essere fornita con finitura di bassa, media o alta lucentezza

Prima di procedere, leggere attentamente le seguenti istruzioni per garantire la corretta comprensione della procedura di applicazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Tutte le superfici devono prima essere rivestite con **Thortex Pyro - Tech C.S.**, e devono essere pulite, asciutte e libere da contaminazione.

MISCELAZIONE

Thortex Pyro - Tech C.S. Lacquer è un materiale mono-componente che richiede solo di essere mescolato prima dell'uso per incorporare ogni leggera separazione.

APPLICAZIONE

Thortex Pyro - Tech C.S. Lacquer può essere applicato con pennello o a spruzzo per uno spessore massimo di 25 micron.

Tutti gli attrezzi devono essere puliti **IMMEDIATAMENTE** dopo l'uso con **Thortex Universal Cleaner**.

Copertura teorica

20 m²/lt. a 25 micron asciutto

Spessore strato consigliato

Bagnato 50 micron

Asciutto 25 micron

Istruzioni dettagliate sono disponibili al Centro Tecnico su richiesta.

COSTANTI FISICHE

Rapporto di miscelazione

Fornito pronto per l'uso

Aspetto

Liquido chiaro

Tempi di asciugatura e polimerizzazione a 20°C

Asciutto al tatto 2 ore

Asciugatura completa 16 ore

Tempo minimo per strato successivo 4 ore

Polimerizzazione completa 2 giorni

Volume Solidi

50%

Sostanze Organiche Volatili

480 gr/lt.

Durata a Scaffale

Usare entro 12 mesi dall'acquisto. Conservare nei contenitori originali sigillati a una temperatura fra 5° e 30°C.

SALUTE E SICUREZZA

Se si usano le consuete norme di prudenza, **Thortex Pyro - Tech C.S. Lacquer** è di uso sicuro.

Indossare maschere di vapore per applicazioni spray.

Una dettagliata **Scheda di Sicurezza** é compresa in ogni confezione o disponibile su richiesta.

CONFEZIONE

Confezioni da 5 litri.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno considerate solo come indicazioni generali. Sono date in buona fede senza responsabilità da parte del produttore per l'uso che verrà fatto del prodotto o di queste informazioni, dal momento che ciò risulta fuori dal controllo della Thortex. L'utilizzatore dovrà determinare l'adeguatezza del prodotto con proprie prove tecniche.

THORTEX ITALIA Srl

Via Parigi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

Tel. 0376/408720 Fax 0376/409923

Sede Legale: Via V. Monti, 8 – 20123 MILANO (MI)

www.thortex.it E-mail: info@thortex.it